

Пропитка Силер

ТУ2316-001-41064153-96

Акриловая прозрачная полимерная влагоудерживающая паропроницаемая пропитка для бетона; стяжек с упрочненным верхним слоем (топпинг); бетонных пескоцементных и полимерцементных поверхностей.

При нанесении на поверхность создаёт пленку (мембрану), которая препятствует быстрому испарению влаги с целью обеспечения протекания реакции гидратации цемента с водой. За счет этого предотвращает пересыхание поверхности бетона (пескоцемента, топпинга и т.п.) в ранние сроки твердения и, соответственно, предотвращает растрескивание поверхности.

- Может наноситься на влажный шлифованный бетон через минимальное время после укладки бетона (достаточно 1-2дня).

Технические характеристики и свойства материала

- Укрепляет верхний слой основания;
- Препятствует выделению пыли;
- Снижает впитывающую способность основания;
- Обладает высокой проникающей способностью;
- Паропроницаемая;
- Не содержит органических растворителей.

№ п/п	Технические характеристики	Значение
1	Цвет пленки	прозрачный
2	Плотность, г/см ³	1,0
3	Вязкость по ВЗ-4 при +20°С, не более	12
4	Массовая доля нелетучих (сухой остаток), %	20-22
5	Упаковка	Полипропиленовое ведро
6	Температура эксплуатации покрытия	От -50°С до +60°С
7	Температура нанесения	Не ниже +5°С
8	Время высыхания +5°-+25°С, мин	40-60

Подготовка поверхности к покрытию

Перед нанесением поверхность должна быть очищена от пыли, масляных пятен, цементного молочка, отслаивающихся или непрочно держащихся покрытий.

Не смешивать с другими красками и растворителями. Не разбавлять водой!

Способ нанесения

Валики, кисти, безвоздушное распыление.

Обеспечить равномерное распределение материала по поверхности.

Расход

Расход составляет 0,2-0,4 кг/м² в зависимости от пористости поверхности.

Меры безопасности и охраны окружающей среды

При попадании на кожу - промыть водой. Класс опасности – IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Минздравом РФ. Пожаровзрывобезопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение производится по ГОСТ 9980.5.

Хранить и транспортировать акриловую краску в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов при температуре не ниже +5°C. Не замораживать!

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания/время до нанесения последующего слоя может варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности системы покрытия, условий эксплуатации и т.д. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.